

NET:
0,8 KG

NET:
2 KG

NET:
4 KG

QuaCoat 3103 Glass



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Teknik Bilgi Formu

Ürün Tanımı:

QuaCoat 3103 Glass, seramik, mermer, granit, fayans, doğal taş, beton gibi çeşitli yüzeylere kolayca uygulanabilen, UV ışınlarına dayanıklı, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dirençli, iki bileşenli, şeffaf bir zemin kaplamasıdır. Hem su yalıtımı hem de dekoratif amaçlarla kullanılabilir. Kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturarak yüzeyi korur.

Uygulama Alanları:

- Seramik, mermer,
- Beton,
- PVC, metal paneller,
- Teras, balkon, çatı,
- Banyo, mutfak,
- Havuz.

Teknik Özellikleri:

Renk: Şeffaf

Yoğunluk: 0,98±0,02 gr/lit

Raf Ömrü: 12 Ay

Kuruma Süresi: 6-8 Saat

Tam Kurlenme Süresi: 7 Gün

Kap Ömrü: 1-1,5 Saat

Uygulanacak Yüzey Sıcaklığı: (+5°C) – (+30 °C)

Avantajlar:

- Su geçirmez özellik sunar ve estetik bir kaplama sağlar.
- Astar gerektirmeden doğrudan uygulanabilir.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve dış etkenlerden etkilenmez.
- Zeminlerdeki izolasyon sorunlarını mevcut kaplamayı bozmadan kolayca çözer.
- Şeffaf bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Yüksek yapışma kapasitesine sahiptir.

Yüzey Hazırlığı:

QuaCoat 3103 Glass'ın uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Hazırlama Talimatı:

A bileşeninin içine B bileşeninin tamamı eklenip belirtilen oranlarda iyice karıştırılmalıdır. Karışımın ömrü yaklaşık 1 saattir ve hazırlanan karışım fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir.

NET:
0,8 KG

NET:
2 KG

NET:
4 KG

QuaCoat 3103 Glass



yeykim®
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Teknik Bilgi Formu

Kullanım Talimatı:

A komponent den 7 ölçek, B komponent den 1 ölçek olarak karışım hazırlanır. İlk kat uygulamalarında maksimum tutunum için kuru yüzeylere uygun epoksi rulo ya da fırça ile uygulanmalıdır. En iyi sonuç için ikinci kat uygulaması yapılmalıdır. İlk kat uygulamasının kuruduğuna kanaat getirdikten sonra bu sefer uygulanan düzlemin tersine olacak şekilde (ilk kat dikeyse, ikinci kat yatay) uygulayın. İkinci katında kuruması için 12-24 saat arası beklenmelidir. Uygulama katları arasında yaklaşık 4-6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılan yüzeyin sıcaklığı en az 5°C, ortam sıcaklığı ise 15-35°C arasında olmalı ve nem oranı %80'i geçmemelidir.

Sarfiyat:

350-400 gr/m² (Çift katta)

150-200 gr/m² (Tek katta)

Ambalaj:

0,8 KG Set metal teneke

2 KG Set metal teneke

4 KG Set metal teneke

Depolama:

Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız. Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.

Dikkat:

- Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.
- Belirtilen en fazla kat kalınlığını aşmayınız.
- Direkt güneş ışığı yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.
- Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız.
- Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.
- Boş ambalajını gıda maddesi veya içme suyu depolamak amacıyla saklamayınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.