

NET:  
5 KG

NET:  
12 KG

# QuaKompakt 430

## Teknik Bilgi Formu



**yeykim**  
YAPI KİMYASALLARI  
CONSTRUCTION CHEMICALS

### Ürün Tanımı:

430 QuaKompakt, akrilik esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, brüt beton yüzeylerde çimento ve alçı sıva sistemleri uygulanmadan önce yüzeye sürülerek, malzemenin aderansını ve işlenebilirliğini kolaylaştıran astar ajanıdır.

### Uygulama Alanları:

- İç ve dış mekânlarda
- Düşey yüzeylerde
- Çimento esaslı sıva, kireç ve alçı gibi malzemelerin brüt beton yüzeylere uygulanmasında geçiş astarı olarak kullanılır.

### Teknik Özellikleri:

**Renk:** Kırmızı

**Görünüm:** Likit

**Kimyasal Yapısı:** Akrilik Kopolimer Esaslı

**Yoğunluk:** 1.21 KG/L

**Su Karışım Oranı:** %50 L su 12 KG likit için

**Kuruma Süresi:** 2 Saat

**Uygulama Zemin Sıcaklığı:** +5 °C, +25 °C

**Uygulama Kalınlığı:** 10-40 mm

Teknik bilgiler 20 °C(±2 °C) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuvar ortamında elde edilen verilerdir.

### Avantajları:

- Uygulanması kolaydır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir.
- Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz.
- Parlamaz.
- Çimento ve alçı sistemlerinin brüt betona aderansını sağlar.
- Çimento ve alçı sistemlerinin hızlı su kaybını engeller.

### Yüzey Hazırlama:

Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya vb. gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır.

### Hazırlama Talimatı:

5 KG ve 12 KG'lık likit halindeki 430 QuaKompakt istenilen kıvama göre %30 temiz su ilave edilerek homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışım düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile yapılmalıdır. Geriye kalan 430 QuaKompakt ağzı kapatılarak ambalajında muhafaza edilir.

# Quattro

NET:  
5 KG

NET:  
12 KG

# QuaKompakt 430

## Teknik Bilgi Formu



**yeykim®**  
YAPI KİMYASALLARI  
CONSTRUCTION CHEMICALS

### Kullanım Talimatı:

Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki 430 QuaKompakt posteki veya rulo yardımı ile yüzey hazırlığı yapılmış brüt beton üzerine tatbik edilir. Böylece karışımın içerisindeki hava sıkışması engellenmiş olur. Uygulama tek kat yapılmalıdır. Kaptaki karışım 30 dakika içerisinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. 430 QuaKompakt, uygulama yapılırken belirli aralıklarla karıştırılarak homojen bir halde tutulmasına dikkat edilmelidir. 430 QuaKompakt uygulamasından sonra en geç 3 gün içerisinde sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

### Sarfiyat:

Tek katta 150-250 gr/m<sup>2</sup>  
Yüzeyin yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

### Ambalaj:

5 KG Bidon  
12 KG Kova

### Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 3 sırayı geçmemelidir.

### Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.  
Çalışma süresi geçmiş likite su ilavesinde bulunmayınız.  
Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.  
Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.  
Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır, göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz.  
Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanınız.

### Güvenlik:

**R37/38** solunum yolları ve deri için tahriş edici.  
**R41** göze ciddi zarar verme riski.  
**R43** deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.  
**S24/25** göz ve deri ile temasından kaçınınız.  
**S26** göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.  
**37/39** uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

# Quattro