

NET:
1 KGNET:
5 KG

QuaPaint 1082 Nem

Teknik Bilgi Formu

**yeykim®**
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Tanımı:

QuaPaint 1082, reçine esaslı, binaların iç ve dış duvarlarında nem ve rutubet kaynaklı sorunların önlenmesi için özel polimerler ile güçlendirilmiş solvent içerikli tek komponentli yalıtım boyasıdır. Uygulanan yüzeylerde nem ve rutubete karşı koruyucu katman oluşturur.

Uygulama Alanları:

- İç ve dış mekanlarda
- Alçı sıva üzerine
- Boyalı ya da boyasız yüzeylere,
- Bodrum kat duvarlarında,
- Rutubet ve nem sorunu olan yüzeylerde,
- Tuz kusması meydana gelmiş yüzeylerde.

Teknik Özellikleri:

Renk : Beyaz

Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,50 ± 0,10

Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 - 4000

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2

Su aktarım hızı (kg/ m² . h_{0,5}) : < 0,1 SINIF W3

Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²) : ≥ 1.0 N/mm²

Su buharı geçirgenliği (m) : 5 ≤ SD ≤ 50 SINIF II

Dokunma kuruması : 24 saat

Tam kuruma : 72 saat

Yangın sınıfı : B fl S1

Avantajlar:

- Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur ve zamanla sararmaz.
- Dışarıdan gelen nemi ve rutubeti keser.
- Astar gerektirmez, yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Rahatsız edici bir kokusu bulunmamaktadır.
- Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Kuru yüzeylere uygulanır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama öncesi yüzeylerdeki kararma şeklindeki oluşumlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Boyalı, boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir. Sadece boyalı yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve uygun tamir harcı kullanılarak sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

NET:
1 KGNET:
5 KG

QuaPaint 1082 Nem

Teknik Bilgi Formu

**yeykim®**
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS**Hazırlama Talimatı:**

QuaPaint 1082 nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Kendi tenekesinde kendi halinde 3 dakika karıştırdıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanım Talimatı:

QuaPaint 1082 kapağı açılarak 3 dakika iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye ürün inceltirmeden fırça, uygun bir püskürtücü ya da özellikle sentetik epoksi rulo ile uygulama yapılması tavsiye edilir. Bir kat uygulama yapılmalı ve en az 6-8 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılan mekânların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Sarfiyat:

350-500 gr/m²

Ambalaj:

1 KG metal teneke

5 KG metal teneke

Depolama:

Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız. Belirtilen depolama koşullarına uyulduğu takdirde raf ömrü 12 aydır.

Dikkat:

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır. Bununla beraber kapalı alanlarda uygulama yapılması önerilmemektedir.
- Yüzey sıcaklığı +5°C ve üzerinde olmalıdır.
- Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 24 saat +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu ve benzerlerine karşı korunmalıdır.