

NET:
1 KGNET:
5 KGNET:
20 KG

QuaRubber 303

Teknik Bilgi Formu



Ürün Tanımı:

QuaRubber 303, tek komponentli, elastomerik reçine esaslı yüzeyde tabaka oluşturarak su geçirimsizlik sağlayan, UV dayanımı yüksek, kullanıma hazır, yaya trafiğine uygun, boyanabilir özelliğe sahip, akrilik esaslı, süper esnek, grenli su yalıtım malzemesidir. Solvent içermeyen ve kıvamlı sıvı görünümünde olan QuaRubber 303, kuru veya az nemli yüzeylere uygulanır.

Uygulama Alanları:

- Banyo, wc, balkon gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında
- Meyilli teras çatılarda, açık teraslarda
- Beton, sıva ve şap yüzeylere
- Seramik, fayans vb kaplı yüzeylere
- Galvaniz sac, alüminyum, çinko, PVC saçak, gizli dere ve olukların su yalıtımında kullanılır.

Teknik Özellikler:

Renk: Beyaz / Gri

Görünüm: Likit

Yoğunluk: 1,49 KG/L

Uygulama Sıcaklığı: +5 °C , +30 °C

Yüzey Koruma Süresi: 5-6 Saat

Mekanik Dayanım: 5 Gün

Su Geçirimsizlik: 7 Gün

Nihai Mukavemet: 15 Gün

Üzeri Kaplanma Süresi: 3 Gün

Katlar Arası Bekleme: 4-5 Saat

Uygulama Kalınlığı: Optimum 1 mm

Bağ Dayanımı: 2,5 N/mm²

Avantajlar:

- Kullanıma hazırdır.
- Solvent içermez.
- Elastikiyet modülü yüksektir.
- Uygulama kolaylığı sağlar.
- Fırça veya rulo ile direkt uygulanabilir.
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- Güneş ışığından etkilenmez, UV dayanımlıdır.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Yaya trafiğine uygundur.

NET:
1 KG

NET:
5 KG

NET:
20 KG

QuaRubber 303

Teknik Bilgi Formu



Yüzey Hazırlama:

Yüzeyin mukavemetini almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı engelleyecek yağ, gres, kir, boya, pas, tuz kuması gibi aderansı azaltacak tabakalardan arındırılmış olmalıdır.

Zayıf yüzeyler çatlak sıvalar vb. gibi yüzeyden kolay ayrışabilecek dokular koparılarak yüzeyden temizlenir. Gerekli görülen alanlarda yüzey mekanik yöntemlerle pürüzlendirilebilir.

Gözenek ve delikler yüksek basınçlı su veya hava ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde çukur, segregasyon, vb olmamalı, bu tür hatalar Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

Meyil şapı veya betonun su akıntısı yönünde atıldığından emin olunmalıdır. Yüzeyde su birikintisi, göllenme var ise uzaklaştırılmalıdır. Üzerine seramik gelecek ıslak hacim ve balkonlarda, tüm köşelere önceden Pah Bandı uygulaması yapılmalıdır.

Hazırlama Talimatı:

QuaRubber 303 su yalıtım malzemesi kullanıma hazır olduğundan dolayı, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile toplanma olmayacak şekilde 3-4 dk karıştırılarak homojen bir hale getirilerek kullanılır.

Uygulama Talimatı:

Karışıp homojen hale gelmiş ürünü astarı uygulamasını yapıp en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat kurumasını bekledikten sonra, metrekaireye 500 gr.'dan az olmamak kaydıyla zeminin diklemesine ilk katı uygulayınız.

Bu katın kuruması için de en az (Açık alanda 3-4, Kapalı alanda 5-6) saat beklenmesi gerekmektedir.

Ürünün kuruduğuna kanaat getirildikten sonra yine metrekaireye 500 gr'dan az olmamak kaydıyla bu seferde zemine yatay düzlemde olacak şekilde ikinci kat uygulamasını yapınız.

Uygulama yapılan günde havanın 5-35 derece aralığında olması ve yağmursuz ya da kuruma sürecindeyken üzerine su gelebilecek bir durum olmaması gerekmektedir. İkinci katta kuruduktan sonra 7 gün sonunda ürün nihai şeklini alacaktır.

NET:
1 KG

NET:
5 KG

NET:
20 KG

QuaRubber 303

Teknik Bilgi Formu



Sarfiyat:

Astar uygulaması 100–250 gr/m²
Yatayda 1–1,5 Kg/ m² (1 mm kalınlık için)
Düseyde 0,800–1,00 Kg/ m² (1 mm kalınlık için)

Ambalaj:

1 KG Bidon
5 KG Bidon
20 KG Bidon

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 6 aydır. Ürün 0 °C nin üzerinde saklanmalı ve kesinlikle dondan muhafaza edilmelidir.

Dikkat:

- Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.
- En az iki kat uygulanmalıdır.
- Çalışma süresi geçmiş ürüne toz veya su ilavesinde bulunmayınız.
- Direkt güneş ışığı yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız
- Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.