

NET:
5 KG

QuaSera 6190

Teknik Bilgi Formu



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Tanımı:

QuaSera 6190, akrilik esaslı, tek bileşenli, seramik üstü seramik uygulamalarında yüzeyin aderansını artırmak ve uygulanacak malzemeye zemin oluşturmak için kullanılan astardır.

Uygulama Alanları:

- İç mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde
- Brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeylerde
- Seramik üstü seramik uygulanmasında geçiş astarı olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri:

Renk: Kırmızı

Görünüm: Likit

Yoğunluk: 1.35 KG/L

Bağ Dayanımı: $\geq 0,9 \text{ N/mm}^2$

Üzerine Seramik Uygulama Süresi: Min.4,5 saat

Uygulama Zemin Sıcaklığı: +5 °C, +30 °C

Teknik bilgiler 20 °C (± 2 °C) hava sıcaklığı ve %50 $\pm$ 5 bağıl nem ortamında laboratuvar ortamında elde edilen verilerdir

Avantajları:

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir.
- Parlamaz.
- Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz.

Yüzey Hazırlama:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek toz, yağ, boya, kir, silikon vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama kapalı bir alanda yapılacak ise havalandırma işlemi yapılmalıdır. Uygulama yapılırken yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Hazırlama Talimatı:

5 KG'lık bidonda likit halde bulunan QuaSera 6190 homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışım düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile yapılmalıdır. Uygulama yapılırken de QuaSera 6190 belli aralıklarla karıştırılmalı ve homojen kalması sağlanmalıdır. İçerisine herhangi bir madde, sıvı, vb. katılmamalıdır.

Kullanım Talimatı:

Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki QuaSera 6190 posteki veya rulo yardımı ile yüzey hazırlığı yapılmış fayans üzerine tatbik edilir. Kaptaki karışımın 20 dakika içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. QuaSera 6190 uygulaması yapılırken, belirli aralıklarla karıştırılarak homojen bir halde tutulmasına dikkat edilmelidir. QuaSera 6190 uygulamasından sonra 24-48 saat içerisinde fayans uygulamasına geçilmelidir.

Quattro

NET:
5 KG

QuaSera 6190

Teknik Bilgi Formu



yeykim
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS

Sarfiyat:

Tek katta 200–250 gr/m²

Yüzeyin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ambalaj:

5 KG Bidon

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. İstifleme üst üste 4 sırayı geçmemelidir.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC' nin altında ve +30 oC' nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız.

Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız.

Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

Çalışma süresi geçmiş likite su ilavesinde bulunmayınız.

Güvenlik:

R37/38 solunum yolları ve deri için tahriş edici.

R41 göze ciddi zarar verme riski.

R43 deri ile teması halinde hassaslaşmaya sebep olabilir.

S24/25 göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S26 göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir doktora danışınız.

37/39 uygun eldiven kullanınız ve gözleri/suratı koruyunuz.

Quattro